



тел. +7 (495) 565-45-87, 777-84-80

[www.sazi-group.ru/](http://www.sazi-group.ru/) e-mail: [tiprom@sazi-group.ru](mailto:tiprom@sazi-group.ru)

## Спецификация продукта Лепта 300

### *Гидрофобизирующий состав глубокого проникновения для гидроизоляции бетонных поверхностей*

СТО 012-59555715-2019

#### **Описание продукта**

Готовый к применению состав глубокого проникновения на кремнийорганической основе в органическом растворителе для промышленного применения.

#### **Рекомендуемые поверхности обработки**

Для поверхностной обработки автодорожных и аэродромных покрытий, конструкций и сооружений из бетона с целью защиты от проникновения воды.

#### **Особенности продукта**

- допускается нанесение на *влажную* поверхность;
- допускается нанесение при отрицательных температурах.

#### **Свойства продукта**

- не изменяет внешний вид обработанного материала;
- не является пленкообразующим;
- увеличивает атмосферостойкость и коррозионную стойкость материалов;
- увеличивает стойкость к воздействию щелочей и слабых кислот;
- практически не снижает газо- и воздухопроницаемость;
- проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 5 мм (в зависимости от пористости материала);

#### **Способ применения**

Наносить равномерно на чистую поверхность механизированным способом (пневмораспылитель), либо ручным (кисть, валик), в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут), до полного насыщения поверхности при температуре от -20 до +30 °С. Водозащитный эффект наступает в течение 24 часов.

#### **Расход материала**

150 – 350 мл/м<sup>2</sup> - в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности.

#### **Технические характеристики**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Внешний вид                          | Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета без видимых механических примесей |
| Плотность, г/см <sup>3</sup>         | 0,7 – 0,9  |
| Снижение водопоглощения, %, не менее | 60      Гост 12730.3   |
| Повышение водонепроницаемости        |  |

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| цементобетонных образцов, %, не менее                        | 60 | Гост 12730.5 |
| Повышение морозостойкости, %, от количества циклов, не менее | 65 | Гост 10060   |
| Глубина проникновения, мм, не менее                          | 3  |              |
| Понижение коэффициента сцепления, %, не более                | 10 |              |
| Время высыхания, мин, не более                               | 20 |              |

### **Упаковка**

Емкость: 50, 200 и 1000 литров.

### **Хранение и транспортировка**

Следует хранить в сухих помещениях при температуре от -20 до +30 °С, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

Допускается перевозка всеми видами транспорта в соответствии с установленными на каждый вид транспорта правилами перевозки грузов при температуре от -20 °С +35 °С.

### **Меры безопасности**

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки, респиратор. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Неадсорбирующие поверхности (стекла, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

*\* Спецификация разработана 15.10.2019 г.*

*Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 565-45-87 или на сайте [www.sazi-group.ru/](http://www.sazi-group.ru/)*